

Isolation thermique pour murs Haute densité

Améliore sensiblement les prestations thermiques de vos murs intérieurs et parois de séparation. Isole totalement la surface, sans joints tout en étant étanche à l'air.



- plus efficace
- plus sain
- plus confortable
- plus économique
- plus écologique
- plus durable



Les nombreux avantages

L'isolation par mousse polyuréthane projetée est la méthode la plus rapide et efficace. La technique est de loin la plus avantageuse par rapport à d'autres isolants. L'isolant, sans joints, reste stable dans le temps. Informez-vous auprès des différents organismes, afin de pouvoir bénéficier des primes d'isolation en vigueur ou crédits d'impôts.

Pour plus d'infos sur nos points de vente ou un devis,
appelez gratuitement le 0800 44 990

Isolation thermique pour murs Haute densité

Caractéristiques techniques

- Coefficient de conductibilité thermique:
Lambda (λ): 0,021 W/mK suivant DIN 52612
Valeur Lambda déclarée (λ_d): 0,027 W/mK suivant NBN EN ISO 10456
- Masse volumique: 40 kg/m³ suivant NBN EN 1602
- Résistance à la compression à 10% de déformation:
> 150 kPa (ou > 15.000 kg/m²) suivant NBN EN 826
- Stabilité dimensionnelle suivant NBN EN 1604

48 h 70°C 90% HR

Longueur: 2,9%

Largeur: 2,6%

Épaisseur: 7,1%

48 h -20°C

Longueur: 0,1%

Largeur: 0,1%

Épaisseur: 0,2%

- Absorption d'eau par immersion partielle:
moins de 300 g/m² suivant NBN EN 1609
- Garanti sans CFC
- Cellules fermées: plus de 90% suivant ISO 4590
- Résistance à la diffusion de vapeur: < 50

Descriptif pour cahier de charges

L'isolation thermique est projetée sous pression, avec des produits chauffés, directement sur le support à isoler. La formation de la mousse isolante couvre toute la surface et permet une isolation parfaite, sans joints et étanche à l'air.

Exécution et conditions

- Le bâtiment doit être à l'abri du vent et de l'eau, avant exécution.
- Température du support: minimum 5°C
- La surface de projection doit être sèche, dégraissée, dépoussiérée et sans condensation.
- Les conduites métalliques, qui seront projetées de PUR, devront être traitées préalablement avec une couche anti-rouille ou protégées.
- Les câbles, conduites doivent être suffisamment fixés de façon à ne pas être déplacés lors de la projection.
- Après avoir placé les protections nécessaires, l'isolation est projetée sur le support en une ou plusieurs couches successives jusqu'à obtention de l'épaisseur demandée.
- Les déchets produits sont évacués du chantier.

Épaisseur	Valeur U(k)	Valeur R	λ
3 cm	0,90 W/m ² K	1,11 m ² K/W	0,027
5 cm	0,54 W/m ² K	1,85 m ² K/W	0,027
6 cm	0,45 W/m ² K	2,22 m ² K/W	0,027
8 cm	0,33 W/m ² K	3,08 m ² K/W	0,026
10 cm	0,26 W/m ² K	3,85 m ² K/W	0,026
12 cm	0,21 W/m ² K	4,80 m ² K/W	0,025
14 cm	0,18 W/m ² K	5,60 m ² K/W	0,025
20 cm	0,13 W/m ² K	8,00 m ² K/W	0,025
25 cm	0,10 W/m ² K	10,00 m ² K/W	0,025



Pour plus d'infos sur nos points de vente ou un devis,
appelez gratuitement le 0800 44 990

Rue des Alouettes 150, 4041 Milmort (Belgique)

Tél. +32 (0)4 387 48 06 · Fax +32 (0)4 370 22 32

E-mail: info.liege@isotrie.com · www.isotrie.com